

Aquafix Messing

8136


Medeninasti prah za doseganje pravega kovinskega učinka za **industrijsko in komercialno uporabo**

OPIS IZDELKA

Številka(-e) izdelka: 8136000300

Splošno Medeninasti prah za doseganje pravega kovinskega učinka na površinah iz lesnih materialov; sistemsko usklajen v kombinaciji z Bluefin Pure-Metal (3133).

Področja uporabe



Dodatek za premaze s pravim kovinskim učinkom za obdelavo pohištva in notranje opreme.

Sistemsko usklajeno v kombinaciji z izdelkom Bluefin Pure-Metal (3133).

OBDELAVA

Napotki za obdelavo

- Aquafix Messing(8136) med mešanjem počasi umešajte v mešanico laka in trdila brez grudic. Umešanje je najbolje izvesti strojno z mešalno košaro.
- Vsaka sprememba postopka obdelave, okoljskih pogojev, neupoštevanje navodil ali uporaba izdelkov, ki niso navedeni na seznamu, lahko neugodno vpliva na rezultat.
- Upoštevajte tehnične liste mešanih izdelkov.


Dodatne količine

250 masnih deležev do 105 masnih deležev laka ali mešanice laka in trdila.



250T auf 105T

Čiščenje delovnih naprav



Takoj po uporabi očistite z vodo.

Za odstranjevanje zasušenih ostankov izdelka priporočamo Aqua-Cleaner (8029) (razredčen z vodo v razmerju 1 : 1).

NAVODILA ZA NAROČANJE

Velikosti pakiranja


1 kg

Barvni odtenki/stopnje sijaja

Za nanos enega sl-Sloja uporabite le izdelek iz iste serije.

DODATNA NAVODILA

Rok trajanja/skladiščenje



Najmanj 1 Leto/-a v originalno zaprtih posodah.

Shranjujte zaščiteno pred vlago, neposredno sončno svetlobo, mrazom in visokimi temperaturami (nad 30 °C).

Posodo vedno takoj zaprite, da preprečite vdor zračne vlage.

Hraniti ločeno od materialov, bogatih s kisikom in oksidacijskimi materiali.

Hraniti ločeno od samovnetljivih snovi.

Hraniti ločeno od oksidacijskih materialov ter močno alkalnih in močno kisl-
Slih snovi.

Varnostni podatki



- Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Ne kaditi.
- Med uporabo je možna tvorba eksplozivnih ali lahko vnetljivih mešanic prahu/zraka.
- Ozemljiti posodo in napravo za nanašanje, ki jo želite napolniti.
- Uporabljati eksplozijsko varno električno opremo.
- V primeru požara: uporabiti poseben prah za požare kovin ali ogljikov dioksid (CO₂). Ne uporabiti vode.

Med obdelavo je priporočljiva uporaba zaščitnih rokavic in zaščitnih očal.

Izdelek je primeren samo za industrijsko in komercialno obdelavo.

Več informacij o varnosti med prevozom, skladiščenjem in ravnanjem ter odstranjevanju je na voljo v ustreznem varnostnem listu. Veljavno različico lahko prenesete s spletne strani www.adler-lacke.com.