

Aviva Europlus-Weiß

4067050066

Peinture intérieure de dispersion pour le bâtiment pour l'industrie

DESCRIPTION DE PRODUIT

Généralités

Peinture intérieure à l'eau, blanche, possédant un très bon pouvoir couvrant pour les bâtiments publics.
Ce produit inodore est formulé sans l'ajout de plastifiants et de solvants.

Qualités particulières Normes de contrôle



- **ÖNORM EN 13300**
Résistance au frottement humide : Classe 3
Rapport de contraste (pouvoir couvrant) : Classe 2 (à 7 m²/l)
Degré de brillance : mat
Dimension maximale des grains : fin (< 100 µm)
- **Ordonnance française DEVL1104875A** relative à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils : A+
- A obtenu le **Label écologique autrichien**.

Domaines d'utilisation



En intérieur, pour toutes les peintures murales et de plafonds blanches.
Optimal pour les bâtiments publics.

MODE D'EMPLOI

Indications de traitement



- Veuillez remuer le produit avant usage.
- Ne pas appliquer en cas de températures inférieures à + 5 °C et/ou une humidité relative de l'air > 80 %.
- Pour éviter les traces, recouvrir en une fois, humide sur humide.
- Les marques des retouches sur la surface dépendent de nombreux facteurs et sont donc inévitables (fiche technique BFS 25).
- Ne pas recouvrir les produits d'étanchéité pour joints à élasticité permanente ni les profilés d'étanchéité (cela peut entraîner la fissuration ou la décoloration de la peinture) !
- Enlever immédiatement à l'eau les projections de peinture.

10-18 (remplace 03-15) ZKL 4067

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Téléphone : 0043/5242/6922-301, Fax : 0043/5242/6922-309, Mail : technical-support@adler-lacke.com

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur. Toutefois, elles exigent une adaptation aux domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi et restent sans engagement de notre part. La responsabilité de l'application et de l'emploi de notre produit incombe entièrement à l'acheteur/l'utilisateur et c'est pour cette raison que nous recommandons de tester l'aptitude du produit sur un échantillon au préalable. Par ailleurs, ce sont nos conditions générales de vente qui s'appliquent. La présente fiche technique remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications concernant des conditionnements, teintes et degrés de brillance.

Technique d'application0-5% H₂O

Méthode d'application	Au pinceau	Au rouleau	Airless air assisté (Airmix, Aircoat etc.)
Buse (ø mm)	-	-	0,53 – 0,63
Buse (ø pouces)	-	-	0,021 – 0,026
Angle de la buse (°)	-	-	50
Pression de pulvérisation (bars)	-	-	150 – 180
Crible fin	-	-	0,2 mm
Diluant	Eau		
Ajout de diluant en %	0 – 5		
Consommation par application g/m ²	env. 145		env. 170
Rendement par application (m ² /l) ¹⁾	env. 7		env. 6
¹⁾ rendement incluant l'ajout de diluant et la perte provoquée par la pulvérisation			

La qualité et le type de support ont une influence sur la consommation/le rendement. Les valeurs de consommation exactes ne peuvent être déterminées que par le biais d'un essai de revêtement préalable.

Temps de séchage

(à 23 °C et 50 % d'humidité rel.)

**3-4h**

Couche suivante	après env. 3 à 4 h
-----------------	--------------------

Les valeurs citées doivent servir de référence. Le séchage dépend de l'épaisseur de couche, de la température, de la ventilation et de l'humidité relative de l'air.

Une humidité de l'air élevée et/ou des températures plus basses ralentissent le séchage.

Nettoyage des outils

Nettoyer à l'eau savonneuse immédiatement après l'emploi.

Éliminer les résidus de peinture séchés avec ADLER Express 8013 000300.

SUPPORT**Type de support**

Crépis minéraux, enduits plâtre, béton, panneaux en placoplâtre et anciennes couches de peinture recouvrables.

Qualité de support

Le support doit être sec, propre et exempt de substances entraînant une mauvaise adhérence ; son adhérence ainsi que sa compatibilité doivent être vérifiées.

Veuillez respecter la norme ÖNORM B2230 partie 2.

Voir aussi la réglementation allemande VOB, DIN 18363, partie C, paragraphe 3 ; Peinture et Vernissage.

Les revêtements qui s'écaillent doivent être éliminés intégralement.

Préparation du support

- Réparer les petits trous, les petites fissures ou inégalités avec la spatule adaptée.
- Eliminer parfaitement les impuretés graisseuses ou huileuses avec ADLER Entfetter 80394.
- Aucun prétraitement n'est requis pour les supports propres, faiblement absorbants, secs et adhérents.
- Traiter les attaques de moisissures avec Aviva Schimmelex 8309000200 ou Aviva Fungisan 8308000210.

Crépis des groupes de mortiers P II et P III

Laisser les nouveaux crépis trois à quatre semaines non traités. Les retouches de crépi doivent avoir bien durci et être bien sèches ; si besoin, les fluater.

Sur des surfaces à pores grossiers faiblement friables ou absorbantes, couche de fond avec Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

Enduits plâtre et crépis prêts à l'emploi des groupes de mortiers P IV et P V

Poncer la peau de frittage éventuellement présente.

Sur des surfaces à pores grossiers faiblement friables ou absorbantes, couche de fond avec Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

Panneaux en placoplâtre

Poncer les bavures.

Une couche de fond avec Aviva Tiefengrund WV 4074000200 dilué à l'eau 1:1.

Surfaces en béton

Nettoyer mécaniquement les dépôts de saleté, les agents réduisant l'adhérence ou la couche de fines.

Sur des surfaces à pores grossiers faiblement friables ou absorbantes, couche de fond avec Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

Revêtements adhérents

Retraiter directement les revêtements mats faiblement absorbants.

Sur des surfaces à pores grossiers faiblement friables ou absorbantes, couche de fond avec Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

Lessiver, rendre rugueux ou poncer des supports brillants ou lisses (comme le vernis et les supports en latex, les couches de frittage).

Peintures à la colle

Laver en profondeur et apprêter avec Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

Eviter un séchage brillant de l'Aviva Tiefengrund WV 4074000200 !

Veuillez respecter les fiches techniques de chaque produit.

STRUCTURE DU REVÊTEMENT**Couche de fond**

Voir préparation du support

Couche intermédiaire

Aviva Europlus-Weiß 4067050066 dilué avec maximum 5 % d'eau.

Couche finale


Aviva Europlus-Weiß 4067050066 non dilué

INDICATIONS DE COMMANDE

Conditionnement	15 l
Teintes/degré de brillance	Weiß 4067050066 <ul style="list-style-type: none"> • Pour garantir une uniformité des teintes, n'appliquer sur une surface que des produits de même numéro de lot.
Produits complémentaires	Aviva Tiefengrund WV 4074000200 Aviva Schimmelex 8309000200 Aviva Fungisan 8308000210 ADLER Entfetter 80394 ADLER Abbeizer Express 8313000300

AUTRES INDICATIONS

Délai de conservation/stockage	Minimum 1 an, dans son récipient d'origine fermé. Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des températures élevées (supérieures à 30 °C).
---------------------------------------	--



Données techniques	Teneur en COV Valeur limite CE pour Aviva Europlus-Weiß (Cat. A/a) : 30 g/l. Aviva Europlus-Weiß contient < 1 g/l de COV.
---------------------------	--

Code produit pour les peintures et les vernis	M-DF01
--	--------

Données techniques de sécurité


Des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et le maniement ainsi que la gestion des déchets vous pouvez trouver dans la Fiche des données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet **www.adler-lacke.com**.

N'amener au recyclage que des contenants complètement vides. Les restes liquides de produit peuvent être éliminés comme déchets de peintures à l'eau, les résidus séchés de produit comme peintures durcies ou comme déchets ménagers.
