

GENERALITA'

Adesivo acetovinilico in dispersione acquosa di elevata qualità in grado di soddisfare le varie esigenze di falegnameria. E' caratterizzato da una buona elasticità, tenacità di incollaggio e linea collante trasparente.

CAMPO DI IMPIEGO

Viene impiegato nell'incollaggio a freddo di laminati plastici, masselli, listelli, compensati e truciolari.

CARATTERISTICHE

ASPETTO	liquido bianco	
VISCOSITA' Brookfield a 23°Cg6/20rpm	22000 - 28000	mPa*s
TEMPERATURA MINIMA DI FILMAZIONE	+ 3	°C
TEMPO APERTO A 20 °C a condizioni normali	15 - 20	min.

CONDIZIONI FAVOREVOLI PER L'APPLICAZIONE

TEMPERATURA DEL LEGNO, AMBIENTE E COLLA	18 - 22	°C
UMIDITA' DEL LEGNO	9 - 12	%
UMIDITA' RELATIVA DELL'ARIA	65 - 75	%
SPALMATURA	120 - 220	g/m ²

TEMPO DI PRESA

Su legno dolce massello	20°C	30 - 40	min.
	50°C	40	sec/mm di spessore
	70°C	30	sec/mm di spessore

Temperature superiori possono comportare problemi sul legno.

APPLICAZIONE

Con incollatrice a rulli, spatola, pennello, dosatori ad ugello anche con impianti a pressione.
Per la pulizia degli attrezzi usare acqua calda.

CONFEZIONI

Secchi da 25kg, 10kg, 5kg.

STOCCAGGIO

A 20°C in imballi originali chiusi il prodotto si conserva per 12 mesi. Stoccaggi a temperature superiori ai 30°C, possono deteriorare il prodotto.

IL PRODOTTO DEVE ESSERE IMMAGAZZINATO AD UNA TEMPERATURA NON INFERIORE AI 10°C.

Le informazioni contenute nella presente scheda e i suggerimenti circa le modalità d'uso e d'applicazione dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche. Non comportano tuttavia l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni effettuate con l'impiego dei nostri prodotti data la variabilità dei materiali e delle condizioni applicative che vanno al di là del nostro controllo. Raccogliamo quindi di eseguire test preliminari in relazione anche alle lavorazioni successive previste per il manufatto e le condizioni di esercizio del prodotto finito. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Data: Maggio '21;

revisione n° 03

-LA PRESENTE SCHEDA NON E' VALIDA COME SPECIFICA DI PRODOTTO -



Nelle nostre vene scorre colore.

ADLER ITALIA SRL
Piazza della Mostra, 2 39100 Bolzano (BZ)
Tel +39 0464 425308 Fax +39 0464 480957