

Floor-Start

4205

Watergedragen grondlak voor parketvloeren en houten vloeren voor **doe-het-zelf-zaken en handel**

PRODUCTBESCHRIJVING

Algemeen

Transparante, niet vergelende parketgrondlak op basis van kationische bindmiddelen. Het product wordt gekenmerkt door een zeer goede isolerende werking tegen houtinhoudsstoffen, een geringe opruwing van het hout en een verminderde zijwaartse hechting op planken vloeren.

Speciale eigenschappen en testnormen



- **Franse verordening DEVL1104875A**
Kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige schadelijke stoffen: A+


Toepassingsgebieden

Parketvloeren en houten vloeren



VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Roer het product voor gebruik goed door.
- Er is een product-, object- en kamertemperatuur van minstens + 10 °C vereist.
- De optimale verwerkingscondities liggen tussen 15 - 25 °C bij een relatieve luchtvochtigheid van 40 - 80 %.
- Het product kan niet worden gemengd met andere watergedragen lakken. Na de verwerking van Floor-Start (4205) is het daarom noodzakelijk om apparatuur en gereedschap grondig af te spoelen met water.
- Let erop dat de lak gelijkmatig wordt verdeeld.
- Om verkleuring en vlekken te voorkomen, mogen er geen plassen ontstaan tijdens de verwerking.
- Het materiaal mag niet rechtstreeks op de vloer worden gelegd/gegoid. Verwerk het alleen vanuit een container met verwerkingshulpmiddelen.
- Om zwarte verkleuring veroorzaakt door zeer kleine metaalozuiverheden te voorkomen (vooral op eikenhout), kan Floor-Start (4205) gemengd worden met 2 tot 4 gewichtsprocent Additief-Lösung M (8126). Het mengsel kan een week worden gebruikt.

- De kleur en de compatibiliteit evenals de hechting met de ondergrond moeten worden gecontroleerd door het creëren van testoppervlakken.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.

Opbrengtechniek



	Kwasten	Rollen
Applicator	Zacht acrylpenseel	Rol voor kort haar
Aanbrenghoeveelheid per laag (ml/m ²)	100 - 125	

Het product is direct klaar voor gebruik.

De vorm en staat van het oppervlak van het object en de wijze van opbrenging beïnvloeden het werkelijke verbruik. Nauwkeurige verbruiksgegevens kunnen slechts worden bepaald door eerst een proefstuk te lakken.

Droogtijden

(bij 23 °C en 50 % rel. luchtvochtig.)



Overschilderbaarr	2 h
-------------------	-----

De vermelde waarden zijn richtwaarden. Het droogproces is afhankelijk van de ondergrond, laagdikte, temperatuur, luchtverversing en relatieve luchtvochtigheid.

Voor een perfecte droging moet voor een goede ventilatie van de ruimte worden gezorgd.

Lage temperaturen en/of hoge luchtvochtigheid kunnen de droogtijd verlengen.

Vermijd direct zonlicht!

Gereedschap schoonmaken



Onmiddellijk na gebruik met zeepwater.

Voor het verwijderen van achtergebleven productrestanten adviseren wij Abbeizer Express (8313).

ONDERGROND

Soort ondergrond

Loof- en naaldhout (massief hout)

Ondergrondhoedanigheid

De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig, vrij van afstotende stoffen zoals vet, was, silicone, hars enz. en vrij van houtstof zijn en moet worden getest op geschiktheid voor het aanbrengen van een coating.

Houtvochtigheid

Loofhout: 12 ± 2%

Naaldhout: 15 ± 2%

Ondergrondvoorbereiding

Loofhout: Houtschuurgang Korrel 150 - 180

Naaldhout: Houtschuurgang Korrel 120 - 150

Als er kleine scheurtjes en voegjes zijn, vul die dan met een mengsel van 1 gewichtsdeel schuurstof en ca. 2 gewichtsdelen Floor-Fill (4207). Schuur de opgevulde delen na ongeveer 1 uur drogen met korrel 120 - 150.

COATINGOPBOUW

Grondering

1 x Floor-Start (4205)

Tussendroging: ca. 2 uur(en)

Floor-Start (4205) niet schuren.

Tussenlaag	1 x Floor-Finish (4202) of 1 x Möbel- und Parkett Holzlack (4208) Tussendroging: ca. 4 uur
Tussenschuurgang 	Voorafgaand aan het aanbrengen van de aflak wordt een lichte tussenschuurgang met korrel 240 of gebruikt schuurgaas met korrel 120 of fijner uitgevoerd. Een langere tussendroogtijd (idealiter een nacht drogen) verbetert de schuurbaarheid. Doorschuren moet worden vermeden, omdat er anders accentverschillen kunnen ontstaan, die door vergeling bij de veroudering nog worden versterkt. Verwijder het schuurstof.
Aflaklaag	1 x Floor-Finish (4202) of 1 x Möbel- und Parkett Holzlack (4208)
AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING	
Formaten van de verpakkingen	11, 51
Kleuren	Floor-Start Farblos (4205000200)
Toevoegingsproducten	Abbeizer Express (8313) Additiv-Lösung M (8126) Floor-Fill (4207) Floor-Finish (4202) Möbel- und Parkett Holzlack (4208) Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.
OVERIGE AANWIJZINGEN	
Houdbaarheid / opslag  	Minstens 1 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking. Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C). Geopende verpakkingen goed sluiten en inhoud zo snel mogelijk opgebruiken.
Technische gegevens	VOS-gehalte van het gebruiksklare mengsel: Grenswaarde volgens Richtlijn 2004/42/EG voor Floor-Start (Cat A/i): 140 g/l. Floor-Start bevat maximaal 40 g/l VOS.
GISCODE	W2+
Verklaring van ingrediënten volgens VdL-RL 01	Acryl dispersies / water / Glycoether / Reologische additieven / Interfaciale additieven / Bevochtigingsmiddelen / Pot conserveringsmiddelen Bevat reactiemassa van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan allergische reacties veroorzaken Informatie voor mensen met een allergie onder telefoonnummer +43 5242 6922-713.

Veiligheidstechnische informatie



Ook bij de verwerking van producten arm aan schadelijke stoffen moeten de gebruikelijke beschermingsmaatregelen in acht worden genomen.

Gebruik bij schuurwerkzaamheden stoffilter P2 / P3.

Als er medisch advies nodig is, houd dan de verpakking of het etiket bij de hand.

Spoel bij aanraking met de ogen onmiddellijk met water.

Het moet buiten het bereik van kinderen worden bewaard.

Zorg voor goede ventilatie tijdens de verwerking en droging.

Tijdens het werken mag er niet gegeten, gedronken of gerookt worden.

Niet in de riolering, waterwegen of grond terecht laten komen.

Alleen volledig lege containers kunnen worden afgevoerd voor recycling, vloeibare materiaalresten kunnen worden afgevoerd als verfafval op waterbasis, opgedroogde materiaalresten als uitgeharde verf of huishoudelijk afval.

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via www.adler-lacke.com inzien.
