

Floor-Start

4205

Základný náter na báze vody na parkety a drevené podlahy na **domáce a remeselné použitie**

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Priehľadný, nežltajúci základný náter na parkety na báze kationových spojív. Výrobok sa vyznačuje veľmi dobrým izolačným účinkom drevených zložiek, nízkym zdrsnením dreva a zníženou bočnou príľnavosťou na pásových podlahách.

Zvláštne vlastnosti a skúšobné normy



- **Francúzska smernica DEVL1104875A**
Hodnotenie stavebných materiálov a produktov podľa emisií prchavých organických látok: A+


Oblasti použitia

Parkety a drevené podlahy



SPRACOVANIE


Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +10 °C.
- Optimálne podmienky pre spracovanie sa pohybujú medzi 15 - 25 °C pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40 - 80 %.
- Výrobok nie je možné miešať s inými lakmi na báze vody. Po spracovaní Floor-Start (4205) je preto potrebné pracovné zariadenia dôkladne opláchnuť vodou.
- Dbáť na to, aby lak bol rovnomerne nanosený.
- Ak chcete zabrániť zmene farby a zafarbeniu, nedovoľte, aby sa počas spracovania vytvorili kaluže.
- Materiál sa nesmie vysypať/vylievať priamo na podlahu. Spracovanie len z jednej nádoby s nástrojom na spracovanie.
- Aby sa zabránilo čiernemu zafarbeniu spôsobenému najmenšími kovovými nečistotami (najmä na dubovom dreve), možno Floor-Start (4205) zmiešať s Additiv-Lösung M (8126) v dvoch 2 až 4 hmotn. percentách. Zmes sa môže používať jeden týždeň.
- Vhodnosť materiálu na podklad je nutné overiť vytvorením skúšobnej vzorky na originálnom podklade.

- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.

Technika nanášania



	Natieranie	Valčekovanie
Aplikačné zariadenie	Mäkký akrylový štetec	Valček na krátke vlasy
Množstvo na nános (ml/m²)	100 - 125	

Produkt je pripravený na okamžité použitie.

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



prelakovateľný	cca 2 h
----------------	---------

Uvedené doby sú orientačné. Sušenie závisí od podkladu, hrúbky nanesej vrstvy, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Na dosiahnutie dokonalého sušenia zaistíte pri aplikácii dostatočné vetranie miestnosti.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu výrazne predĺžiť dobu schnutia.

Zabrániť priamemu slnečnému žiareniu!

Čistenie náradia



Ihneď po použití mydlovou vodou.

Na odstránenie zaschnutých zvyškov farby alebo laku odporúčame použiť prostriedok Abbeizer Express (8313).

PODKLAD

Druh podkladu

Listnaté a ihličnaté dreviný (masívne drevo)

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď., zbavený dreveného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Vlhkosť dreva

Listnaté dreviný: 12 ± 2 %

Ihličnaté dreviný: 15 ± 2 %

Príprava podkladu

Listnaté dreviný: Brúsenie dreva zrnitosťou P150 – P180

Ihličnaté dreviný: Brúsenie dreva Brúsenie P120 - P150

Ak sa vyskytnú malé praskliny a škáry, vyplňte ich zmesou 1 hmotnostného dielu brúsneho prachu a približne 2 hmotnostných dielov Floor-Fill (4207). Po približne 1 hodine schnutia zarovnané plochy prebrúste zrnitosťou 120 – 150.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Základná vrstva

1 x Floor-Start (4205)

Medzisušenie: cca 2 hod.

Floor-Start (4205) nebrúsiť.

Medzivrstva

1 x Floor-Finish (4202)

alebo

1 x Möbel- und Parkett Holzlack (4208)

Medzisušenie: cca 4 hod.

Medzibrúsenie

Pred nanosením vrchného náteru zľahka prebrúste brúsnym papierom so zrnitosťou 240 alebo použitou brúsnou siečkou so zrnitosťou 120 alebo jemnejšou.

Dlhší čas medzisušenia (ideálne sušenie cez noc) zlepšuje brúsiteľnosť.

Treba sa vyvarovať prebrúseniu, ktoré môže viesť k rozdielom vo zvýraznení podkladu, ktoré sa pri starnutí ešte zvýrazňujú žltnutím.

Brúsny prach odstrániť.

Vrchná vrstva

1 x Floor-Finish (4202)

alebo

1 x Möbel- und Parkett Holzlack (4208)

POKYNY PRE OBJEDNANIE**Veľkosti balenia**

1l, 5l

Farebné odtiene

Floor-Start Farblos (4205000200)

Súvisiace produkty

Abbeizer Express (8313)

Additiv-Lösung M (8126)

Floor-Fill (4207)

Floor-Finish (4202)

Möbel- und Parkett Holzlack (4208)

Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

ĎALŠIE POKYNY**Trvanlivosť/skladovanie**

Min. 1 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Technické údaje

Obsah VOC zmesi pripravenej na použitie: limitná hodnota podľa smernice 2004/42/EG pre Floor-Start (Kat A/i): 140 g/l.

Floor-Start obsahuje max. 40 g/l VOC.

GISCODE

W2+

Vyhlasenie o obsahu látok podľa VdL-RL 01

Akrylátové disperzie / voda / Glykoléter / Reologické prísady / Prísady pre rozhranie / Zmäčadlá / Konzervačné prostriedky používané počas skladovania

Obsahuje reakčnú zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3 : 1).

Môže spôsobiť alergické reakcie.

Telefonický kontakt pre naliehavé situácie: Národné toxikologické informačné centrum +421 2 54 774 166.

Technicko-bezpečnostné údaje

Pri spracovaní produktov s nízkym obsahom znečisťujúcich látok je potrebné dodržiavať obvyklé ochranné opatrenia.

Pri brúsení použite prachový filter P2/P3.

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu produktu.

V prípade zasiahnutia očí ich okamžite vypláchnite vodou a vyhľadajte lekára!

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Počas spracovania a sušenia zabezpečte dobré vetranie.

Pri aplikácii nejedzte, nepite a nefajčite.

Zabráňte úniku do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy.

Na recykláciu zasielajte iba prázdne nádoby. Zvyšky tekutých materiálov zlikvidujte ako odpad z náterových hmôt na báze vody. Zaschnuté zvyšky materiálov je možné zlikvidovať ako vytvrdené farby alebo domáci odpad.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke **www.adler.sk**.
